

Polibutileno Tereftalato - PBT 1100A

Properties	Test Method	Terms	Units	1100A
Density	ISO 1183	-	g/cm ³	1.31 ±0.02
Inherent Viscosity	ISO 1628/5	-	dl/g	1.05 ±0.02
CEG ≤	Potentiometric titration	-	mol/t	30
Melting Point	ISO 11357	10 °C/min	°C	222 - 226
Ash ≤	ISO 3451/1	Calcinations	%	0.035
Moisture Content ≤	ISO 15512	Loss on drying	%	0.3
Color, b ≤	Hunter lab	-	-	6.0
Melting mass flow rate	ISO 1133	50 °C, 2.16 kg	g/10 min	25 - 35

Nota: Dados acima são mostradas apenas como referência.

Esta ficha é uma cópia da ficha técnica do fabricante, fornecido pela Advanced Polymers.