

# HONAM PETROCHEMICAL

PP\_FILM [H3400]

- **Attributes :** Bom brilho e transparência
- **Applications :** Core / camada de pele para geral filme CPP
- **Certification :** -

## ▪ Properties DATA SHEET

Properties	Test Method	Unit	Properties
Índice de fluidez e 230 j		D-1238	g/10min 8
Densidade		D-792	g / § <sup>2</sup> 0,9
Resistência à Tração na Ruptura		D-638	kg / § <sup>2</sup> 340
Alongamento final		D-638	% > 500
Resistência à Tração na Ruptura		D-790	kg / § <sup>2</sup>
Módulo de Flexão de Elasticidade		D-790	kg / § <sup>2</sup>
Dureza		D-648	R 14.500
Resistência ao Impacto IZOD 23 je		D-256	kg.cm / cm 100
Resistência ao Impacto IZOD -10 jE		D-256	kg.cm / cm 3,0
Softning Ponto		D-1525	jE 152
Distotion Calor 4,6 kg / § <sup>2</sup>		D-648	jE 104

Above data are not the spec. of products, but only for reference.